

### 乳胶漆专用腻子

序号	组成	用量/斤	备注
1	水	550	
2	甲醛	1.2	
3	消泡剂	适量	
4	纯棉粗纤维	15	开动搅拌加入，搅拌 5min
5	纯棉细纤维	10	
6	轻钙粉	150	
7	聚乙烯醇酸	480	(16:1 浓度)
8	滑石粉	700	
9	火碱溶液	1.2	(开着搅拌加入)搅拌 2min 火碱溶液比例： 片状火碱 10 斤加水 40 斤，备用
10	水份	70	(从水中加入，缩合型粘土粉 5.4 斤搅拌，再 加入膨润土粉 40 斤搅拌)反应 15min
11	重钙粉	1400	
12	细纯棉纤维	13	(开着搅拌加入)搅拌 5min 放料